

Primaire d'adhérence Black Glass

Primaires d'adhérence Black Glass est un primaire d'adhérence pigmenté en noir, en particulier pour les pare-brise de véhicules. Sert de protection contre les effets de rayons UV, pour une meilleure adhérence. Convient spécialement pour le collage des pare-brises, des vitres arrières et latérales dans la construction de véhicules. Consommation sur des surfaces non absorbantes env. 50-100 ml/m².

Matériaux

Primaires d'adhérence pour coller du verre. Il sert comme barrière protectrice contre l'action du rayonnement UV. Idéal pour l'application sur les pare-brises, vitres latérales et arrières dans l'industrie automobile en première installation ou pour les réparations. Il peut être appliqué comme primaire d'adhérence dans l'état non dilué sur le verre, la céramique, les divers métaux et matières plastiques.

Caractéristiques

Densité	1.0 +/- 0.05 g/cm ³
Température d'application	+5°C jusqu'à +40°C
Odeur	caractéristique d'un solvant
Viscosité	ca. 10mPas
Apparence	liquide, noir
Conditionnement	250 ml
Stockage	tenir au sec, à l'abri du soleil et entre +5°C et +25°C
Durabilité de stockage	9 mois dès la date de fabrication, dans son emballage d'origine bien fermé. A utiliser dans les 1 à 2 mois suivant l'ouverture.
Temps de séchage à 20°C	minimum 10 minutes, maximum 24 heures

Toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions normalisées (23 °C et 50 % d'humidité relative).

Application

Les surfaces à traiter doivent être propres, secs et exempts de graisse. Les surfaces qui sont préparé pour être collées ou jointoyées doivent être nettoyées avec un produit de nettoyage approprié. Ensuite, laissez sécher pendant 15 minutes. Avant utilisation bien agiter le conteneur du produit jusqu'à ce que la bille d'acier soit clairement audible. Une fine couche du l'enduit primaire d'adhérence Black Glass est à appliquer sur le support avec un pinceau ou du feutre. Primaire d'adhérence Black Glass ne doit pas être appliqué avant 10 min (temps nécessaire pour sécher) et au plus tard 24 heures après l'application du primaire d'adhérence Black Glass.

- Le produit est inflammable. Conserver dans sons emballage d'origine dans un endroit sec et bien climatisées, à l'abri du soleil.
- Le produit contient des polyisocyanates aliphatiques. Traiter avec de l'adhésif polyisocyanates aliphatiques contenant, nécessite des mesures de protection appropriées. Ils doivent donc uniquement dans des applications industrielles ou commerciales utiliser, reportez-vous. Ils ne sont pas adaptés pour une utilisation dans les applications do-it-yourself.

Indications générales

Les primaires d'adhérence doivent être appliqués en couche mince sur les surfaces propres, exemptes de graisse et sèches. Le solvant doit être évaporé avant l'application du mastic ou de l'adhésif. Les temps de séchage indiqués doivent être respectés. Les primaires d'adhérence sont sensibles à l'humidité. Il est donc recommandé de refermer immédiatement les récipients après utilisation et de les utiliser le plus rapidement possible. Les primaires d'adhérence laissent des résidus plus ou moins visibles sur tous les supports. Tout primaire d'adhérence renversé ou appliqué involontairement doit donc être immédiatement essuyé. Une fois sec, le primaire d'adhérence est généralement difficile à éliminer. Il est donc fortement recommandé de masquer les surfaces autour du joint. Nous attirons votre attention sur le fait que ces primaires d'adhérence font partie intégrante du système de collage, le cas échéant. Veuillez respecter les indications figurant sur l'emballage.

Sécurité du travail et protection de l'environnement: ne jamais conserver les primaires d'adhérence à la portée des enfants. Les primaires d'adhérence contiennent des solvants inflammables. À conserver dans leur emballage d'origine, dans des locaux bien climatisés et secs. Vous trouverez des informations importantes sur la sécurité du travail, la protection de l'environnement et l'élimination dans la fiche de données de sécurité.

Fiche technique Primaire d'adhérence Black Glass

merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH - 3172 Niederwangen
Tél. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch

Dernière mise à jour: 24.02.2026

Ces informations sont basées sur des expériences pratiques et en laboratoire. Toutefois, leur publication est faite sans prise en charge d'une responsabilité quelconque pour des dégâts et des pertes découlant des ces indications, du fait que des conditions d'application pratiques sont en dehors du contrôle de l'entreprise. L'utilisateur n'est pas délié de la nécessité d'effectuer ses propres essais pour les applications prévues, dans des conditions des plus proches de la pratique. En raison de la diversité des matériaux, des méthodes de mise en oeuvre ainsi que des réalités locales, sur lesquelles nous n'avons aucune influence, aucune garantie ne peut être accordée, aussi à l'égard des droits de brevets. Ainsi, nous vous recommandons toujours vos propres essais suffisants. En outre, nous vous renvoyons à nos Conditions Générales de l'Entreprise. La fiche technique la plus récente, que vous pouvez nous demander et que vous trouverez également sur notre site internet, s'applique. Sous réserve de modifications techniques. Contenu examiné et approuvé par merz+benteli sa, CH-Niederwangen / Berne.

