

Primaire d'adhérence V21

Les primaires d'adhérence incolore pour les mastics et adhésifs SMP et silicone, peut être utilisé sur des surfaces absorbantes. Augmente la force d'adhérence des joints exposés à l'eau lourde et aux charges dynamiques. Consommation sur des surfaces absorbantes env. 150ml/m².

Matériaux

p.e. le béton, la brique, les applications en bois sur les ponts des navires (teck), le parquet et dans la zone des terrasses.

Caractéristiques

Densité	0.98 +/- 0.02 g/cm ³
Température d'application	+5°C jusqu'à +40°C
Odeur	caractéristique d'un solvant
Viscosité	moyenne
Apparence	liquide, transparent
Conditionnement	250 ml, 1 L, 10 L
Stockage	tenir au frais et au sec
Durabilité de stockage	18 mois dès la date de fabrication, dans son emballage d'origine bien fermé. A utiliser dans les 1 à 2 mois suivant l'ouverture.
Temps de séchage à 20°C	minimum 5 minutes, maximum 4 heures

Toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions normalisées (23 °C et 50 % d'humidité relative).

Application

Appliquer seulement sur des zone d'adhésion propres et sèches. Le temps de séchage est de 15 minutes au minimum, par une température de +20°C. Au plus tard 4 heures après l'utilisation des enduits préliminaires, la colle/le mastic doivent être appliqués (si le temps d'attente se prolongeait, la propreté de la surface du support doit à nouveau être contrôlée). Renforteur d'adhérence V21 sont sensibles à l'humidité. Contient des dissolvants inflammables. Après l'emploi, immédiatement fermer l'emballage. Peut laisser des taches difficiles à enlever sur le support. Ne pas laisser sécher les résidus, mais les enlever immédiatement. Renforteur d'adhérence V21 peut être poncé. Pour l'usage sur des plastiques ou surfaces laquées, demandez des renseignements à notre laboratoire.

Indications générales

Les primaires d'adhérence doivent être appliqués en couche mince sur les surfaces propres, exemptes de graisse et sèches. Le solvant doit être évaporé avant l'application du mastic ou de l'adhésif. Les temps de séchage indiqués doivent être respectés. Les primaires d'adhérence sont sensibles à l'humidité. Il est donc recommandé de refermer immédiatement les récipients après utilisation et de les utiliser le plus rapidement possible. Les primaires d'adhérence laissent des résidus plus ou moins visibles sur tous les supports. Tout primaire d'adhérence renversé ou appliqué involontairement doit donc être immédiatement essuyé. Une fois sec, le primaire d'adhérence est généralement difficile à éliminer. Il est donc fortement recommandé de masquer les surfaces autour du joint. Nous attirons votre attention sur le fait que ces primaires d'adhérence font partie intégrante du système de collage, le cas échéant. Veuillez respecter les indications figurant sur l'emballage.

Sécurité du travail et protection de l'environnement: ne jamais conserver les primaires d'adhérence à la portée des enfants. Les primaires d'adhérence contiennent des solvants inflammables. À conserver dans leur emballage d'origine, dans des locaux bien climatisés et secs. Vous trouverez des informations importantes sur la sécurité du travail, la protection de l'environnement et l'élimination dans la fiche de données de sécurité.

Fiche technique Primaire d'adhérence V21

merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH - 3172 Niederwangen
Tél. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch

Dernière mise à jour: 27.02.2026

Ces informations sont basées sur des expériences pratiques et en laboratoire. Toutefois, leur publication est faite sans prise en charge d'une responsabilité quelconque pour des dégâts et des pertes découlant des ces indications, du fait que des conditions d'application pratiques sont en dehors du contrôle de l'entreprise. L'utilisateur n'est pas délié de la nécessité d'effectuer ses propres essais pour les applications prévues, dans des conditions des plus proches de la pratique. En raison de la diversité des matériaux, des méthodes de mise en oeuvre ainsi que des réalités locales, sur lesquelles nous n'avons aucune influence, aucune garantie ne peut être accordée, aussi à l'égard des droits de brevets. Ainsi, nous vous recommandons toujours vos propres essais suffisants. En outre, nous vous renvoyons à nos Conditions Générales de l'Entreprise. La fiche technique la plus récente, que vous pouvez nous demander et que vous trouverez également sur notre site internet, s'applique. Sous réserve de modifications techniques. Contenu examiné et approuvé par merz+benteli sa, CH-Niederwangen / Berne.

