

## Gomastit 407

**Gomastit 407 est un mastic à base de silicone pur pour des joint dans le domaine des pierres naturelles et parquets ainsi que pour le raccordement de divers matériaux. Gomastit 407 est résistant contre la moisissure et très durable aux influences UV et intempéries.**

### Avantages du produit

- Pas de décoloration sur les pierres naturelles et le bois
- Mise en œuvre facile
- Élasticité permanente, bonne résistance mécanique
- Ne contient ni solvants ni isocyanate
- Peu odorant
- Système de durcissement chimiquement neutre
- Non corrosif pour les surfaces
- Résistant aux chocs et aux vibrations (amortissant)
- Très large gamme d'adhésion
- Résistance extrême aux UV, au vieillissement et aux intempéries

### Caractéristiques

Base chimique	Oxime, neutre
Mécanisme de durcir	1 comp. durcissant à l'humidité
Consistance, DIN EN ISO 7390	Stable, ≤ 3 mm
Durée de traitement	max. 10 min.
Durcissement après 24h	≥ 2.0 mm
Durcissement après 48h	≥ 2.5 mm
Dureté selon shore-A, DIN ISO 7619-1, coloré	23
Dureté selon shore-A, DIN ISO 7619-1, transparent	18
Résistance à la traction DIN 53504 S2*	ca. 1.3 N/mm <sup>2</sup>
Module d'allongement de 100%, DIN 53504 S2 *	ca. 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Élongation à la rupture, DIN 53504 S2 *	ca. 500%
Changement de volume, DIN EN ISO 10563	≤ 9%
Résistance aux températures après durcissement	- 40 °C à + 150 °C
Température d'application	+ 5 °C à + 40 °C
Reprise élastique, DIN EN ISO 7389, à un allongement de 60%	≥ 60%
Distorsion maximale tolérée	20%
Densité, coloré	1.35 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Densité, transparent	1.04 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>

Toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions normalisées (23 °C et 50 % d'humidité relative).

\* La caractéristiques sont basées sur mesures après 7 jours.

### Exemples d'application

Pour les joints de raccordement et dilatation dans le domaine de la plomberie, ferblanterie et construction. Particulièrement adapté pour la pierre naturelle (Pas de décoloration des zones marginales) et planchers en bois comme du parquet.

### Gamme d'adhésion

Matériaux appropriés: métaux, surfaces thermolaquées, laquées, zinguées, anodisées, chromées ou galvanisées, divers plastiques, céramique, pierre, béton, bois. En raison de la grande variété des différentes matières plastiques et des compositions ainsi que des matériaux qui ont tendance à former des fissures, des essais préliminaires sont recommandés.

### Conforme aux normes suivantes

- ASTM C 1248, pas de décoloration sur des substrats poreux
- eco-bau base
- ISO 11600-F20-LM

# Fiche technique Gomastit 407

## Préparation du substrat

Les conditions pour les travaux d'étanchéité irréprochables sont le dimensionnement correct et le prétraitement des surfaces de collage. Dimensionnement des joints de bâtiment voir norme DIN 18540 et la norme SIA 274. Pour une adhérence maximale, le support doit être sec, propre, sans graisse et la structure parfaite. Sur des surfaces lisses non absorbantes un nettoyage préalable avec de l'alcool ou de l'isopropanol est recommandé. Les surfaces poreuses peuvent avoir besoin d'être poncées, dépoussiérées et nettoyées. En cas de rénovation, l'ancien mastic doit être complètement enlevé si possible. La base chimique du mastic ancien doit être clarifiée. Nous recommandons de consulter nos ingénieurs d'application. La compatibilité avec les matériaux adjacents, revêtements, etc. doit être clarifiée à l'avance.

## Renforceur d'adhérence

Sur beaucoup des supports propres on atteint une bonne adhérence même sans primeur d'adhérence. En cas d'humidité élevée sur des supports à pores ouvertes, nous recommandons d'utiliser toujours le primeur d'adhérence V21 et le primeur d'adhérence V2 sur des supports à pores fermées. Pour les surfaces thermolaquées et matières plastiques l'utilisation du primeur d'adhérence V40 est recommandée. Des tests préliminaires sont recommandés. Remarque: Le primeur d'adhérence et du mastic étalé en couche mince peuvent laisser des taches qui ne peuvent pas être complètement nettoyées.

## Traitement

- Préparer le joint selon indication de préparation du support et du primeur d'accrochage
- Tenir compte et respecter la date d'expiration de toutes les matières utilisées
- Couper la pointe de la buse selon la largeur du joint
- Placer le conteneur dans un pistolet approprié (manuel, air comprimé, pistolet à cafeutrer)
- Apporter le matériel sans bulle d'air dans le joint
- Le joint doit être appliqué pendant la période de mise en œuvre
- Nous recommandons d'utiliser notre agent de lissage et éventuellement des outils pour jointoyage pour lisser les joints
- Le mastic non durci peut être enlevé avec de l'alcool ou isopropanol
- Le mastic durci peut être enlevé uniquement de manière mécanique

## Compatible avec des peintures

Ne peut pas être peint. Compatible avec des substances de revêtement. A cause de la diversité des types de laques et peintures proposées sur le marché, nous recommandons des essais préliminaires.

## Résistance chimique

- Bonne résistance à l'eau, aux dissolvants aliphatiques, huiles, graisses, aux acides inorganiques dilués et aux alcalins
- Résistance modérée aux esters, cétones et séries aromatiques
- Non-résistant aux acides concentrés et aux hydrocarbures chlorés

## Couleurs

- aluminium
- anthracite
- bahama
- basalte
- beige
- gris béton
- brun
- doussie
- gris foncé
- acier inoxydable
- chêne foncé
- chêne clair
- blanc joint
- gris clair
- jasmin
- chersier
- manhattan
- gris ardoise
- transparent
- noir
- autres couleurs sur demande

## Conditionnement

Cartouches de 310 ml en carton de 12 pièces

## Durabilité et conditions de stockage

- 18 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine
- Stocker dans un endroit frais et sec (10 - 25 °C)
- Plus d'information sur demande

## Sécurité de travail et d'environnement

Veillez consulter la fiche de données et de sécurité concernant des informations importantes au sujet de la sécurité du travail et de la protection de l'environnement et du traitement des déchets.

**merz+benteli ag**

Freiburgstrasse 616  
CH - 3172 Niederwangen  
Tél. +41 31 980 48 48  
Fax +41 31 980 48 49  
info@merz-benteli.ch  
www.merz-benteli.ch

Dernière mise à jour: 30.03.2020

Ces informations sont basées sur des expériences pratiques et en laboratoire. Toutefois, leur publication est faite sans prise en charge d'une responsabilité quelconque pour des dégâts et des pertes découlant des ces indications, du fait que des conditions d'application pratiques sont en dehors du contrôle de l'entreprise. L'utilisateur n'est pas délié de la nécessité d'effectuer ses propres essais pour les applications prévues, dans des conditions des plus proches de la pratique. En raison de la diversité des matériaux, des méthodes de mise en œuvre ainsi que des réalités locales, sur lesquelles nous n'avons aucune influence, aucune garantie ne peut être accordée, aussi à l'égard des droits de brevets. Ainsi, nous vous recommandons toujours vos propres essais suffisants. En outre, nous vous renvoyons à nos Conditions Générales de l'Entreprise. La fiche technique la plus récente, que vous pouvez nous demander et que vous trouverez également sur notre site internet, s'applique. Sous réserve de modifications techniques. Contenu examiné et approuvé par merz+benteli sa, CH-Niederwangen / Berne.



INDUSTRIEVERBAND  
DICHTSTOFFE E.V. (IVD)